

## ترکیب خشک ۳۷۵ Lascaux Heat- Seal

محلول ۴۰ درصد به ترتیب زیر تهیه میگردد:

- ۱- یک کیلو و شصت و پنجاه گرم از ترکیب خشک را در ظرفی ریخته و یک و نیم کیلو گرم (۱/۷ لیتر) تولوئن به آن بیافزایید.
- ۲- اجازه دهید این ترکیب حداقل بمدت ۱۲ ساعت بماند.
- ۳- ظرف را در داخل حمام آب قرار داده و مواد را تا میزان تقریبی ۶۰ درجه سانتی گراد (۱۴۰ درجه فارنهایت) روی یک پلیت الکتریکی و در اتفاقی که دارای تهویه مناسب باشد حرارت دهید و ظرف را بسته نگهدارید.
- ۴- ترکیب را هر از گاهی تا هنگامیکه یک محلول هماهنگ حاصل آید بهم بزنید.
- ۵- بمیزان یک کیلو گرم (۱/۴ لیتر) بنزین خالص ۱۰۰/۱۴۰ (نفتا) افزوده و تا وقتیکه محلول همگن حاصل شود بهم بزنید.
- ۶- توصیه میشود تا محلول را برای کاربرد گرم کنید زیرا موجب تسهیل پروسه میگردد بجز موقعي که هوا گرم است.
- ۷- بدین روش مقدار ۴/۱۵ کیلو گرم (۵ لیتر) محلول مواد چسبنده ۳۷۵ Lascaux Heat Seal تهیه گردیده است . ظرف را در هنگام خنک کردن بسته و مهر و موم شده حفظ کنید
- ۸- برای کاربرد محلول ۴۰ درصد بروشور طریقه کاربرد را مطالعه نمائید.

### هشدار:

از شعله دور نگاه دارید، سیگار نکشید ، بیش از ۵ لیتر در هر بار آمده مصرف نکنید ، برای حمام تهیه شده در پوش یا در تهیه نمائید، این ترکیب به شدت قابل اشتعال است در این مورد پیشگیریهای لازم را مد نظر قرار دهید.  
بسته بندی: ظروف ۱/۶۵ کیلو گرم