

رزین آکرلیک ۷۴۲ لاسکو (۳۳ درصد)

پایه: اتیلن متاکریلات محلول ۳۳ درصد در اتانول و متاکسی پرو پانول به نسبت ۷:۱

خواص: رزین آکرلیک ترموپلاستیک ، پلیمر با سختی متوسط ، بی رنگ و مقاوم در برابر روند پیرشدن

حلالیت: موقتا حلال در الکل ، اتر و حلالهای معطر ، غیر قابل حل در هیدرو کربورهای آلیفاتیک .

موارد مصرف: برای ایجاد پوشش سخت بر روی کاغذ، مقوا ، چوب ، گچ ، پشم ، سرامیک و شیشه بکار برده می شود. بعنوان تثبیت کننده طراحی های ذغالی ، مداد ، پاستل و غیره مناسب است . ماده مناسبی جهت ورنی آثار هنری چاپ شده ، پوستر، عکس و غیره می باشد.

کاربرد: برای ایجاد لایه پوششی با رزین آکرلیک ۷۴۲ لاسکو محلول را به اندازه مورد نیاز رقیق کنید(با اتانول یا ایزوپروپانل با حدود ۱۰٪ بوتیل گلیکول ” متاکسی پروپانل PM “ ، . به عنوان تثبیت کننده رزین آکرلیک ۷۴۲ لاسکو را باید تا میزان ۵٪ رقیق نمود.

در هنگام استفاده از این رزین بر روی چوب بهتر است خلل و فرج و نواحی از دست رفته باید با موم پر کرد. و سپس از محلول رقیق شده به غلظت ۱۰٪ در اتانول (الکل صنعتی) یا ایزوپروپانل (سرعت عملیاتی آن یک سوم الکل می باشد) استفاده نمود. برای اشباع کردن چوب ورقهای از ملینکس (Hostaphan) بیوشانید و اجازه دهید تا محل محلول خشک شود. برای حصول نتیجه ایده آل مراحل را چند بار تکرار کنید. در سطوح زیاد کار لازم است چند روز به چوب فرصت دهید تا خشک شود. بسته به درجه تثبیت و تقویت مورد نظر میتوان مقدار اشباع چوب را بالا برد. در صورت حصول استحکام بیش از حد مورد نظر میتوان بخشی از رزین را شست.

بسته بندی: ظروف یک و ۵ لیتری

ترجمه و تالیف: حسن خلیلی.

تمامی حقوق این اثر محفوظ و متعلق به شرکت شهرت پراسمون میباشد.

تهران، خیابان میرزای شیرازی، خیابان دوم شماره ۱۱ طبقه دوم.

صندوق پستی: ۱۳۱۴۵/۹۵۳ تلفن: ۸۸۰۶۶۲۶ و ۸۸۹۹۲۱۸ فاکس: ۸۸۰۰۶۶۳

پست الکترونیک: info@parasmoon.com

پایگاه اینترنت: <http://www.parasmoon.com>