

رزین آکرلیک ۵۵۰/۶۷۵ براق

پایه: بوتیل متاکریلات / ای بوتیل متاکریلات ۴۰ درصد در white Spirit ۱۶/۱۸
خواص: رزین ترموپلاستیک خالص و ترکیبی از پلکستول پی ۵۵۰ و پلکسی گام ۶۷۵، مقاوم در برابر روند پیر شدن و ضد نور
دمای انتقال شیشه ای (Tg): تقریباً ۴۰ درجه سانتیگراد
قابلیت حل: در White Spirit، تینر ایکس، تولوئن، استون قابلیت حل دارد و بطور ناقص در اتانول و ایزوپروپانول حل می شود.

موارد استفاده: برای حفاظت، استحکام بخشی و تثبیت لایه های رنگ و زمینه های نقاشی روی کرباس و نقاشیهای دیواری و همچنین برای پرداخت مواد منفذ دار و دارای خلل و فرج مانند چوب استفاده می شود. همانند یک روغن جلا روی نقاشیهای آکرلیک و رنگ و روغن کاربرد دارد. این رزین اندکی از رزین P550-40TB سخت تر است بنابراین این بعنوان جلای نهایی مناسب تر می باشد. Tg ۴۰ درجه سانتیگراد پارالوئید B72 برابر بوده و مقاومت بهتری در برابر خراش دارد.

طریقه کاربرد: برای استحکام بخشی و تثبیت لایه های رنگ نقاشی محلول ۱۰-۵ درصد بکار میرود و رزین مازاد پس از خشک شدن برداشته می شود.
هنگامیکه این رزین بسیار رقیق شود رنگهای مات را تغییر نمی دهد. برای تثبیت لایه های رنگ بر روی گچ و نقاشیهای دیواری محلول ۳-۵ درصد میتواند تا درجه اشباع بکار رود. پس از کار میتوان رزین اضافه را با White Spirit برداشت.

همچنین محلول ۱۰ درصد آن را میتوان بعنوان جلا دهنده و بات ترکیب کردن با ۵۵۰/۶۷۵ مات بکار برد و بتوسط اسپری یا برس استفاده کرد.

در صورت رقیق کردن زیاد این رزین پس از مدتی کرایش به رسوب پیدا میکند و جهت جلوگیری از این موضوع میتوان چند قطره تینر ایکس یا تولوئن به آن اضافه کرد. محلولهای پایدارتر را میتوان با رقیق کردن رزین در White Spirit ۳۵/۳۸ بدست آورد.

توجه داشته باشید استفاده از حلالهایی با محتوای معطر از میزان چسبندگی کاسته و ظرفیت نفوذ را افزایش میدهد.

بسته بندی:

قوطی یک لیتری

قوطی ۵ لیتری

ترجمه و تالیف: حسن خلیلی.
تمامی حقوق این اثر محفوظ و متعلق به شرکت شرکت پراسمون میباشد.
تهران، خیابان میرزای شیرازی، خیابان دوم شماره ۱۱ طبقه دوم.
صندوق پستی: ۱۳۱۴۵/۹۵۳ تلفن: ۸۸۰۶۶۲۶ و ۸۸۹۹۲۱۸ فاکس: ۸۸۰۰۶۶۳
پست الکترونیک: info@parasmoon.com
پایگاه اینترنت: <http://www.parasmoon.com>