

رزین آکرلیک ۵۵۰/۶۷۵ مات لاسکو

پایه: بوتیل متاکریلات / ای - بوتیل متاکریلات تسطیح شده با سیلیس پیروژن در ۳۲ درصد جامد در ۱۶/۱۸ Whitesprit

خواص: رزین آکرلیک ترموپلاستیک خالص ، ترکیبی از Plexiol P550 و پلکسی گام ۶۷۵ با سیلیس پیروژنی در white spirit 16/18 ، تولوئن، تینر ایکس، استون حل می شود و بطور ناقص در اتانول و ایزوپروپانول قابل حل است.

دمای انتقال شیشه ای (Tg) : تقریباً ۴۰ درجه سانتیگراد

مصارف: برای جلای مات و مقاوم در برابر روند پیر شدن و همچنین مقاوم در برابر نور با کاربرد در نقاشی های آکرلیکی و رنگ و روغن

طریقه کار برد: برای ورنی مات ۵۵۰/۶۷۵ استفاده از اسپری ترجیح داده می شود. بویژه بر روی سطوح بزرگ و جاهایی که ورنی با عمق مورد نیاز است. بهر حال در هنگام اسپری محلولی غلیظ تر از ۱۰-۱۲ درصد در whitespirit 16/18 لازم نیست و میزان غلظت با توجه به نیاز کار تعیین میشود.

برای ورنی های عمقی این ماده بتنهایی کار برد دارد در هر جای لازم پوشش اولیه رزین آکرلیک ۵۵۰/۶۷۵ قبل از پرداخت نهایی میتواند بکار گرفته شود. کلیه درجات متوسط درخشندگی میتواند با ترکیب رزین آکرلیک ۶۷۵/۵۵۰ و روغن جلای مات ۵۵۰/۶۷۵ حاصل گردند.

کاربرد با اسپری باید در چندین لایه و هنگامیکه سطح کار خشک است استفاده شود تا سطح یکنواخت بدست آید. بعلت اینکه عامل مات کننده گرایش به ته نشینی دارد باید به مقداریکه جهت کار لازم است محلول رقیق شده تهیه کرد . برای نقاشیهای کوچک استفاده از محلول ۲۰-۱۵ درصد به وسیله قلم مو مناسب تر خواهد بود.

بسته بندی: قوطی یک لیتری

قوطی ۵ لیتری

ترجمه و تالیف: حسن خلیلی.

تمامی حقوق این اثر محفوظ و متعلق به شرکت شرکت پراسمون میباشد.

تهران، خیابان میزای شیرازی، خیابان دوم شماره ۱۱ طبقه دوم.

صندوق پستی: ۱۳۱۴۵/۹۵۳ تلفن: ۸۸۰۶۶۲۶ و ۸۸۹۹۲۱۸ فاکس: ۸۸۰۰۶۶۳

پست الکترونیک: info@parashoon.com

پایگاه اینترنت: <http://www.parashoon.com>