

رزین آکرلیک پارالوئید بی ۴۸ اس ۴۵ درصد (Paraloid B48S-45%)

پایه: کوپلیمر متیل متلکریلات محلول

خواص: آکریلات خالص ترمو پلاستیک ، مقاوم در برابر تاثیرات زمان ، قوی و انعطاف پذیر با چسبندگی عالی.

درجه سختی: KHN ۱۲-۱۱

دمای انتقال شیشه ای (Tg): ۵۰ درجه سانتیگراد

حلالیت: با ترکیبات معطر ، استرها ، کتونها حل میشود با ترکیبات زنجیره ای آلیفاتیک رقیق نمی شود.

کاربردها: عامل اتصال و جلا دهی برای فلزات غیر آهنی و آلومینیومی مثل مس ، برنز ، روی. چسبندگی و مقاومت انسدادی بسیار عالی.

نگهداری: پارالوئید بی ۴۸ اس باید در محل خشک و خنک نگهداری شود و جهت حمل آن باید شرایط و مقررات حمل کالاهای محلول در حلال را رعایت کرد.

بسته بندی: در ظروف ۱ و ۵ لیتری

رزین آکرلیک پارالوئید بی ۶۷

پایه: گرانول ایزو بوتیل متاکریلات پلیمر

خواص: آکریلات خالص ترموپلاستیک ، مقاوم در برابر تاثیرات زمان ، سخت و غیر انعطاف پذیر.

درجه سختی: KHN ۱۲-۱۱

دمای انتقال شیشه ای Tg: ۵۰ درجه سانتیگراد

حلالیت: در ترکیبات معطر و ترکیبات آلیفاتیک یا زنجیره ای با حد اقل محتوای ۵ درصد معطر محلول است.

کاربرد: ورنی و جلا ، و تثبیت عمقی و درز بندی با مقاومت عالی در برابر آب.

نگهداری: باید در مکان خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی: بسته یک کیلو گرمی

ترجمه و تالیف: حسن خلیلی.

تمامی حقوق این اثر محفوظ و متعلق به شرکت شرکت پراسمون میباشد.

تهران، خیابان میرزای شیرازی، خیابان دوم شماره ۱۱ طبقه دوم.

صندوق پستی: ۱۳۱۴۵/۹۵۳ تلفن: ۸۸۰۶۶۲۶ و ۸۸۹۹۲۱۸ فاکس: ۸۸۰۰۶۶۳

پست الکترونیک: info@parasmoon.com

پایگاه اینترنت: <http://www.parasmoon.com>