

پودر جوش پلی آمید پارچه شماره ۵۰۶۵ و ۲۵۶

رزین ترمو پلاستیک (نایلون ۱۲) با نقطه ذوب ۸۰ درجه سانتیگراد می باشد و عنوان چسب گرم پارچه و چرم استفاده می شود.

کاربرد وسیع در مرمت نقاشی بر روی کرباس دارد و جهت مرمت پارگی کرباس استفاده می شود.
در صورتی که قدرت کششی زیادی برای چسب مورد نیاز باشد از تیپ ۲۵۶ با نقطه ذوب ۱۱۰-۱۲۰ درجه سانتیگراد استفاده میشود.

طریقه استفاده:

با استفاده از میله گرم و فرو بردن آن در داخل پودر امکان ذوب را فراهم کرده و عملیات مرمت با پلی آمید مذاب انجام می پذیرد.

طریقه دیگر استفاده عبارت است از ذوب پودر با آیرون بین دو ورق از فیلم Hostophan تا لایه ای به ضخامت یک تا دو میلیمتر ایجاد شود. پس از سرد شدن پلی آمید را بصورت نوارهای بسیار باریک بریده و با استفاده از میله گرم (سوزن) لحیم، مرمت انجام می پذیرد.

بسته بندی:

بسته ۵۰ گرم

بسته ۲۵۰ گرم

بسته ۵۰۰ گرم

ترجمه و تالیف: حسن خلیلی.

تمامی حقوق این اثر محفوظ و متعلق به شرکت پرآسمون میباشد.

تهران، خیابان میرزای شیرازی، خیابان دوم شماره ۱۱ طبقه دوم.

صندوق پستی: ۱۳۱۴۵/۹۵۳ تلفن: ۸۸۰۶۶۲۶ و ۸۸۹۹۲۱۸ فاکس: ۸۸۰۰۶۶۳.

بست کترونیک: info@parasmoon.com

پایگاه اینترنت: <http://www.parasmoon.com>